

LAZURAN

vopsea lazur pentru supafe de lemn

Structura: vopsea pe bază de rașină sintetică alchidică, cu pigmenți speciali și materiale de adaos.

Sortiment: în următoarele culori: stejar, brad, mahon, măslin, nuc, teak, palisandru, brad verzui, abanos, alb.

Domeniu de întrebunțare: constituie un strat rezistent la efectele vremii. Se aplică ușor cu pensulă, se întinde excelent, formează un strat solid.

Se utilizează la vopsirea supafeelor de perete (elemente de ornament ale clădirilor, lambriuri, garnituri de grădină, etc.). Constituie un film protector pe suprafața lemnului, în același timp scoate în evidență nervura lemnului. Protejează suprafața lemnului față de radiații ultraviolete.

Caracteristici calitative:

Aspect:	suspensie omogenă, colorată transparent, luciu slab, mătăsos
Aspectul stratului:	13-15 m ² /litru
Rentabilitate:	24 ore
Timp de uscare la 20°C:	24 ore
Reaplicabil la 20°C, după:	2 ani
Termen de garanție, depozitat la 5-25°C :	în unități de 1, 5 și 20 litri
Ambalare:	Nu este necesar. În caz de nevoie cu diluant TRINAT sau cu benzină grea.
Diluare:	

Întrebunțare: supafele exterioare să fie tratate inițial cu soluția pentru protecția lemnului Lignoprot. Supafele interioare se tratează cu ulei de in, iar după 2-3 ore se sterg cu o cârpă curată.

După uscarea completă a supafei, LAZURAN-ul amestecat se aplică cu o pensulă pe suprafață. De pe supafele lăciute sau vopsite mai de mult, stratul vechi se îndepartează numai dacă ne-am convins, că LAZURAN-ul nu poate fi aplicat pe acel strat. Deja două straturi de LAZURAN dau un aspect plăcut, respectiv asigură protecția corespunzătoare a lemnului. Între aplicarea stratelor trebuie să se asigure un timp de uscare de 24 de ore. Cu șlefuirea slabă a straturilor putem să atingem un strat mai uniform.

Protecția contra incendiilor: inflamabilitate de gradul II.

Inflamabil, pericol de explozie!

Substanțe dăunătoare sănătății: conține 10% diluant aromatic.