

LAZURAN AQUA

vopsea lazur pentru suprafețe din lemn

Structura: vopsea pe bază de rășină sintetică alchidică, cu pigmenți speciali și materiale de adaos.

Sortiment: în următoarele culori: stejar, brad, mahon, măslin, nuc, teak, palisandru, brad verzui, abanos, alb.

Domeniu de întrebuințare: constituie un strat rezistent la efectele vremii. Se aplică ușor cu pensulă, se întinde excelent, formează un strat solid.

Se utilizează la vopsirea suprafețelor de perete (elemente de ornament ale clădirilor, lambriuri, garnituri de grădină, etc.), atât în interior, cât și în exterior. Constituie un film protector pe suprafața lemnului, în același timp scoate în evidență nervura lemnului. Protejează suprafața lemnului față de radiații ultraviolete.

Caracteristici calitative:

Aspect:	suspensie omogenă, colorată
Aspectul stratului:	transparent, luciu slab, mătăsos
Rentabilitate:	13-15 m ² /litru
Timp de uscare la 20°C:	24 ore
Reaplicabil la 20°C, după:	24 ore
Termen de garanție, depozitat la 5-25°C :	2 ani
Ambalare:	în unități de 1, 5 și 20 litri
Diluare:	Nu este necesar. În caz de nevoie cu diluant TRINAT sau cu benzină grea.

Întrebuințare: suprafețele exterioare să fie tratate inițial cu soluția pentru protecția lemnului Lignoprot. Suprafețele interioare se tratează cu ulei de in, iar după 2-3 ore se șterg cu o cârpă curată.

După uscarea completă a suprafeței, LAZURAN AQUA-ul amestecat se aplică cu o pensulă pe suprafață. De pe suprafețele lăcuite sau vopsite mai de mult, stratul vechi se îndepartează numai dacă ne-am convins, că LAZURAN AQUA-ul nu poate fi aplicat pe acel strat. Deja două straturi de LAZURAN AQUA dau un aspect plăcut, respectiv asigură protecția corespunzătoare a lemnului. Între aplicarea stratelor trebuie să se asigure un timp de uscare de 24 de ore. Cu șlefuirea slabă a straturilor putem să atingem un strat mai uniform.

Protecția contra incendiilor: inflamabilitate de gradul II.

Inflamabil, pericol de explozie!

Substanțe dăunătoare sănătății: conține 10% diluant aromatic.