

# MODAKRIL

---

## vopsea pentru fațade și pereți

**Date tehnice:** vopsea cu conținut de pigmenți rezistenți la lumină și material de adaos cu granulație fină. (Produsul se fabrică pe baza know-how-ului firmei germane HAERING, corespunzător prevederilor privind compoziția și calitatea.)

**Sortiment:** poate fi achiziționată pe baza cartelei de culori pentru vopsele pentru fațade TRILAK HAERING, în 240 nuanțe de culori.

**Domeniu de întrebuințare:** poate fi aplicat multilateral pe fațadele clădirilor și pe pereți, respectiv pe alte suprafețe interioare și exterioare din beton, ciment, azbociment și ipsos. Are o capacitate de acoperire și de umplere excelentă. Este elastică, constituie un strat aderent bazei. Rezistent față de efectele vremii, prezintă o stabilitate excelentă a culorii. Poate fi aplicat și într-un singur strat gros. Aplicarea ei se face cu pensulă, rolă sau prin dispersie. Stratul de vopsea poate fi întinsă cu bidineaua.

### Caracteristici calitative:

Aspect:	suspensie densă, omogenă
Aspectul stratului:	mat, uniform, în funcție de felul aplicării, poate fi modelat
Consumul de material:	0,4-0,6 kg/m <sup>2</sup>
Timp de uscare la 20°C:	max. 4 ore
Poate fi reaplicată la 20°C, după:	min. 4 ore
Termenul de garanție depozitat la 5-25°C:	2 ani
Ambalare:	în galeata ovală de 16, 8, 4 litrii din material plastic (25 kg, respectiv 12,5 kg, respectiv 6 kg brut)
Diluare:	cu apă (max. 5%)

### Întrebuințare:

Se aplică atât pe suprafețe de perete noi cât și pe cei vechi. Suprafețele încă nevopsite să fie desprăfuite. Tencuiala să fie de o calitate min. de Hvh 10. Se recomandă tratarea suprafeței cu grund de adâncime Cehalin.

Înainte aplicării pe suprafețe vechi se îndepărtează pe cale mecanică stratul de tencuială sau vopsea veche. Defectele tencuielii se corectează, apoi suprafața se desprăfuieste. Suprafața astfel pregătită trebuie tratată cu grund de adâncime Cehalin. Asperitățile suprafeței se tratează cu Deko 100, chit pentru adâncituri.

Aplicarea MODAKRIL-ului se face într-un singur strat sau în două straturi. Dacă se aplică în două straturi, suprafața va fi mai netedă.

Aplicarea MODAKRIL-ului poate fi făcută cu pensulă, cu rolă sau prin dispersie.

În cazul aplicării cu pensula se recomandă aplicarea în două straturi, suprafața va fi astfel mai uniformă. Între aplicarea straturilor se asigură un timp de uscare de 2-4 ore.

În cazul aplicării cu cilindrul, suprafața dorită poate fi realizată prin aplicarea vopselei într-un singur strat sau în două straturi (în funcție de efectul dorit și de tipul cilindrului folosit).

În cazul aplicării prin dispersie, vopseaua pentru primul strat trebuie diluat cu 5%, pentru al doilea strat cu 3% apă. Astfel poate fi realizat un strat uniform, neted.

În funcție de tipul cilindrului, MODAKRIL-ul poate fi aplicat cu suprafața netedă sau structurată.

MODAKRIL-ul poate fi aplicată și cu dispersie "airless", obținând astfel un strat cu suprafața netedă. Aparatul care poate fi întrebuințat: Wagner 2600 H; Wagner 5000 P. MODAKRIL-ul ca vopsea pe bază de dispersie apoasă, se aplică la o temperatură de +5°C până la 30°C. Nu se lucrează sub un soare arzător, uscarea rapidă poate să conducă la o aderență mai slabă. La fel, nu se recomandă efectuarea lucrărilor pe vreme ploioasă (umiditatea aerului peste 80%).

Uneltele folosite să se curețe cu apă imediat după terminarea lucrărilor. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai cu diluanți agresivi.

**Protecție contra incendiilor:** Nu este inflamabil. `

### **Pericol de îngheț!**

Nu conține substanțe toxice în cantități dăunătoare sănătății.