

# DUNAPLASZT VOPSEA DE JGHEABURI

## Sistem Complet de Acoperire

### DATE TEHNICE

**Structură:** Sînt vopsele fabricate din rășini sintetice speciale pe bază de polimeri vinilici, cu conținut de plastifianți, pigmenti cu efect metalic și solvenți. Vopseaua conține și pigmenți lamelari cu efect de bariera.

### Sortiment:

DPL Vopsea de jgheaburi cupru  
DPL Vopsea de jgheaburi cupru antic  
DPL Vopsea de jgheaburi bronz  
DPL Vopsea de jgheaburi argintiu  
DPL Vopsea de jgheaburi antic-metal

Această gamă de culori se poate amesteca între ele pentru a obține alte culori cu efect metalic.

**Domeniu de utilizare:** În primul rând sînt destinate pentru acoperirea metalelor ușoare și colorate (aluminiu, cupru galben, cupru roșu, zinc, staniu sau suprafețe zincate sau stanate), dar se pot utiliza cu succes și pentru acoperirea suprafețelor din oțel. Suprafața produsului DPL Vopsea de JGHEABURI este rezistentă la lumina ultravioletă a soarelui, apă, ulei, alcalii, săruri și este rezistent la acțiunea soluțiilor acestora. Sistemul este rezistent la intemperii. Se poate utiliza cu succes la vopsirea structurilor din aluminiu, metale ușoare, sau din oțel zincat la cald sau electrolitic. Din motiv că are aspect de imitație de bronz, oțel zincat fără patina, sau bronz se utilizează la vopsirea a turnurilor de biserici catedrale, jgheaburi etc.

### Caracteristici calitative:

Aspect exterior suspensie omogenă de culoare metalizat

Timp de scurgere la 20 °C, (MSZ EN 535:1994)

cu pahar de măsurat Ø 4 mm, sec., cel puțin 80

Materiale nevolatile (MSZ ISO 1515:1992),

105 °C, 3 ore, %, cel puțin 45

Timp de uscare (MSZ ISO 1517:1993)

la 20 °C, cel mult gradul 1, minute 30

gradul 6, ore 24

Revopsibilitate (cu stratul doi), (în funcție de modul de aplicare),

(MSZ 9640/24:1979),

20 °C-on, ore 2 – 5

Aspect peliculă uniform, lipsit de impurități, cu aspect metalizat

Aderență (MSZ EN ISO 2409:1999) (pe suprafețe din metale ușoare și colorate cât și pe suprafețe din oțel cât și grunduite) grad 0

Elasticitate Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, cel puțin 7

Duritate, prin metoda pendul, (MSZ 9640/4:1982),

%, cel puțin 30

Rezistență la apă (MSZ 9640/11:1983)

la 20 °C, după imersie de 15 zile pelicula neschimbată  
Ulei mineral, (MSZ 9640/28:1988)  
după o imersie de 15 zile pelicula neschimbată  
Soluție de hidroxid de sodiu 3% (MSZ 9640/14:1988)  
după imersie de 15 zile pelicula neschimbată  
Soluție de acid acetic, 3% (MSZ 9640/14:1988)  
după imersie de 24 zile pelicula neschimbată  
Putere de acoperire superficială (MSZ 9650/22:1989) 5 – 6 m<sup>2</sup>/kg

**Păstrează calitatea:** 12 luni de la fabricație fiind înmagazinat conform prescripțiilor standardului MSZ 13910:1973.

**Ambalaj: Cutie de tabla etichetata de 0,75 l.**

**Modul de utilizare:** Pe suprafețele din oțel se aplica pe o suprafață degresată și decapată sau sablat Sa 2,1/2. Suprafețele din metale ușoare și colorate necesită doar o degresare, nu este necesară vopsirea lor cu grund DPL PRIMER numai în cazul de tabla zicată ușor ruginită, deoarece pe aceste suprafețe emailul DPL Vopsea de Jgheaburi aderă direct și foarte bine. Pe suprafețele acoperite cu grund ALVIKORR, emailul DPL Vopsea de jgeaburi se aplică în două straturi. Grosimea stratului uscat în spații interioare trebuie să fie cel puțin 60-80 μm, iar în spații exterioare minim 120 μm. Între aplicarea straturilor se va asigura un timp de uscare de cca. 5 ore. Aplicarea produselor se poate realiza fie prin pensulare fie prin pulverizare. Cel mai indicat mod de aplicare este cel cu sistem airless.

**Diluare: nu este indicat. Uneltele se curăță cu diluant Izofix**

**Prescripții privind protecția contra incendiilor:** Aparțin clasei II-a de inflamabilitate.

**Conținutul de materiale dăunătoare sănătății:** 1-3% hidrocarburi aromatice, 20-25% 1-acetat metoxi propilic, 15-20% acetat izobutilic

**Conținutul VOC:** 566 g/l

Propozițiile R, referitoare la pericolozitatea/riscul materialelor periculoase:

**R10** – Inflamabil.

**R20/21/22** – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

**R36** – Iritant pentru ochi.

**R66** – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Propozițiile S, referitoare la utilizarea de securitate a materialelor periculoase:

**S1** – A se păstra sub cheie.

**S2** – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**S7** – A se păstra recipientul închis ermetic.

**S16** – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.

**S29** – A nu se arunca la canalizare.

**S36/37/39** – A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/fața.

**S45** – În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (*dacă este posibil, i se arată eticheta*).

**S46** – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

## **2007.**

Informațiile tehnice pentru produsele noastre au fost elaborate în baza cunoștințelor cele mai adecvate. Având în vedere că nu putem cunoaște pretențiile cât și particularitățile tehnice ale partenerilor noștri, vă rugăm să luați în considerare că datele tehnice publicate au un caracter informativ